



PIGMENTOS METÁLICOS
METALLIC PIGMENTS

PIGMENTOS DE ALUMINIO Y BRONCE
ALUMINUM AND BRONZE PIGMENTS

Pinturas decorativas Decorative Coatings

*Juntos creando
un mundo brillante*

OFICINAS CORPORATIVAS

Azahares No. 26 Desp. 203
Col. Santa María Insurgentes
C.P.: 06430, México D.F.
Tel: (52)-(55) 1946.0850
5583.0557
mail: info@metapol.com.mx

HEADQUARTERS

Azahares No. 26 Desp. 203
Col. Santa María Insurgentes
Z.C.: 06430, México D.F.
Ph: (52)-(55) 1946.0850
5583.0557
mail: info@metapol.com.mx

PLANTA

Carretera a Veracruz Km.144
San Cosme Xaloztoc
Tlaxcala, México
C.P.: 90460
Tel: (241) 413.0126
Fax: (241) 413.0156

PLANT

Carretera a Veracruz Km.144
San Cosme Xaloztoc
Tlaxcala, México
Z.C.: 90460
Ph: (241) 413.0126
Fax: (241) 413.0156



metapol.com.mx



PINTURAS DECORATIVAS

PRODUCTOS

LÍNEA ALU

PRODUCTO	TIPO	FORM	D-50	%NV
Alu D 1070	Pasta	Silver Dollar	70	70%
Alu D 1054	Pasta		54	70%
Alu D 2034	Pasta		34	70%
Alu D 3027	Pasta		27	70%

LÍNEA GAP

PRODUCTO	TIPO	D-50	%NV	Solvente
Gap2	Pasta	22	65%	Alifático
Gap 275	Leafing	22	75%	
Gap3		17	65%	

LÍNEA CD

PRODUCTO	TIPO	D-50	%NV	Solvente
CD 1525	Dispersión	22	65%	Alifático-
CD 1917	Leafing	17	62%	aromático

LÍNEA CUBRIO

PRODUCTO	TIPO	D-50	%NV	TONO
U 2530	Polvo Leafing	48-53	100%	Oro Rico, Oro Pálido,
B 4555		37-44	100%	Oro Rico Pálido, Cobre
R 7080		20-25	100%	

COLOREADOS

PRODUCTO	TIPO	D-50	%NV	TONO
U 2530	Polvo Leafing	48-56	100%	Limón Real, Verde Ingles, Ducado, Oro Viejo, Mandarina, Rojo Fuego, Vino, Lavanda
U 3045				48-52

LÍNEA SIO-BRIO

PRODUCTO	TIPO	FORMA	D-50	%NV	L/NL
SIO D5570 WHS	Pasta	Dólar	55	70%	NL
SIO D4470 WHS	Pasta	Dólar	44	70%	NL
SIO D3670 WHS	Pasta	Dólar	36	70%	NL
U 5085 WHS*	Pasta	Flake	50	85%	NL
B 3285 WHS*	Pasta	Flake	32	85%	NL

*Disponible en tonos Oro Rico y Oro Pálido

LÍNEA ALU - BASE AGUA

PRODUCTO	FORMA	D-50	%NV	pH recomendado
Alu D1060 WHR	Dólar	60	65%	5-9
Alu D1050 WHR	Dólar	50	65%	
Alu D2036 WHR	Dólar	36	65%	
Alu M1050 WH-4	Mix	50	65%	
Alu F2030 WH-4	Flake	30	65%	Neutro, aplicaciones in situ
Hidropasta U2530*	Flake	48-53	85%	
Hidropasta B4555*	Flake	37-44	85%	

*Disponible en Oro Rico, Oro Pálido, Oro Rico Pálido y Cobre

RECOMENDACIONES DE USO

- Los pigmentos metálicos se incorporan directamente al vehículo mezclando lentamente a bajas velocidades menores a 400 rpm utilizando propelas de disco plano o de paletas sin filo para evitar el daño de las hojuelas, agregando lentamente el pigmento con el fin de minimizar la generación de nubes del material.
- Los equipos de mezclado se deben mantener conectados a tierra.
- Para obtener formulaciones estables durante el almacenamiento, se recomienda el uso de vehículos o resinas de bajo índice de acidez ya que frecuentemente valores altos de dicho parámetro tienden a reaccionar con el metal provocando variaciones de tono y pérdida de brillo y en otros casos hasta gelación o endurecimiento de la pintura.
- Llevar a cabo pruebas de estabilidad del pigmento con el vehículo es una medida recomendable.

- Para alcanzar un buen cubriente en la formulación se recomienda emplear del 15 al 22 % en peso de pigmento sobre el total de la formulación, no obstante el cliente deberá ajustar a sus propias necesidades.

NOTAS

* Antes del uso y aplicación de este producto consulte la hoja técnica para considerar otros requerimientos técnicos y las precauciones de seguridad.

*La información suministrada corresponde a la tecnología, conocimiento y experiencia actual. Todas las indicaciones se dan como guía de información y/o consejos, por lo que METAPOL, S.A. DE C.V., se libera de toda responsabilidad de mal empleo de la misma.

