



PIGMENTOS METÁLICOS
METALLIC PIGMENTS

PIGMENTOS DE ALUMINIO Y BRONCE
ALUMINUM AND BRONZE PIGMENTS

Aluminio industrial Industrial aluminum



*Juntos creando
un mundo brillante*

OFICINAS CORPORATIVAS

Azahares No. 26 Desp. 203
Col. Santa María Insurgentes
C.P.: 06430, México D.F.
Tel: (52)-(55) 1946.0850
5583.0557
mail: info@metapol.com.mx

HEADQUARTERS

Azahares No. 26 Desp. 203
Col. Santa María Insurgentes
Z.C.: 06430, México D.F.
Ph: (52)-(55) 1946.0850
5583.0557
mail: info@metapol.com.mx

PLANTA

Carretera a Veracruz Km.144
San Cosme Xaloztoc
Tlaxcala, México
C.P.: 90460
Tel: (241) 413.0126
Fax: (241) 413.0156

PLANT

Carretera a Veracruz Km.144
San Cosme Xaloztoc
Tlaxcala, México
Z.C.: 90460
Ph: (241) 413.0126
Fax: (241) 413.0156



metapol.com.mx



PIGMENTOS METÁLICOS PARA PINTURA INDUSTRIAL

PRODUCTOS

LÍNEA ALU

PRODUCTO	TIPO	D-50	%NV	Solvente
Alu F3028	No leafing de hojuela Corn FLake	28	65%	Alifático-aromático
Alu F3024		24	65%	
Alu F0024		24	65%	
Alu F3020		20	65%	
Alu F4016		16	65%	
Alu F4012		13	65%	
Alu M0020	Mezcla	20	62%	
Alu M3029		29	60%	

LÍNEA GAP

PRODUCTO	TIPO	D-50	%NV	Solvente
Gap 2	Pasta leafing	22	65%	Alifático
Gap 275		22	75%	
Gap 3		17	65%	
Gap 4		10	65%	
Gap 8		8	65%	

RECOMENDACIONES DE USO

Para lograr el mejor desempeño de las hojuelas de aluminio se deben considerar los siguientes puntos:

- El índice de acidez de las resinas debe ser preferentemente 0 o no mayor a 5 ya que las especies ácidas tienden a reaccionar deteriorando el recubrimiento de las hojuelas.
- El vehículo y los solventes deben estar exentos de humedad, ya que el agua afecta la estabilidad del aluminio.
- Los solventes a utilizar pueden ser de naturaleza polar o no polar para los pigmentos No Leafing.
- Los solventes para los pigmentos leafing deben ser de naturaleza no polar.
- Se recomienda realizar la pre-humectación de la pasta en una proporción 1:1 o 1:2 (pasta/ solvente) durante 3 a 24 hrs. para lograr la separación de las partículas.
- La dispersión debe hacerse con agitadores de disco plano o propela a 400 rpm máximo.

NOTAS

*Antes del uso y aplicación de este producto consulte la hoja técnica para considerar otros requerimientos técnicos y las precauciones de seguridad.

*La información suministrada corresponde a la tecnología, conocimiento y experiencia actual. Todas las indicaciones se dan como guía de información y/o consejos, por lo que METAPOL, S.A. DE C.V., se libera de toda responsabilidad de mal empleo de la misma.

